



Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  
 Юридический адрес :  
 Российская Федерация, 150023, Ярославская область,  
 город Ярославль, Московский проспект, дом 130;  
 E-mail: post@yanos.slavneft.ru  
 телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76  
 Адрес производства:  
 Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150

Сертификат соответствия системы менеджмента качества  
 ISO 9001:2015 №17.1052.026, срок действия до 11.07.2020

## ПАСПОРТ № 365

### Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:  
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011  
 "Безопасность автомобильных дорог" (Решение Комиссии  
 Таможенного союза от 18.10.2011 №827)  
 ГОСТ 33133 -2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы  
 нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"  
 Код ОКПД 2 19.20.42.121

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АБ04.В.02538/19  
 Срок действия - по 09.07.2022

Номер партии: 122  
 Дата изготовления: 20 апреля 2020 г.  
 Размер партии (масса): 310 т  
 Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Е-01  
 Дата отбора пробы: 20 апреля 2020 г.  
 Дата проведения испытаний: 20 апреля 2020 г.



2008

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1.	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ГОСТ 33136-2014	71 - 100	85
2.	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 33142-2014	не ниже 47	48
3.	Растяжимость при 0°C, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 3.7	3.9
4.	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 33143-2014	не выше -18	-24
5.	Температура вспышки, °C	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	275
6.	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0.6	0.4
7.	Изменение температуры размягчения после старения, °C	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	7

**Заключение:** Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 **соответствует требованиям:**

- Статья 5 п.24 и Приложение №1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог" (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 827);
- ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"

**Дополнительная информация:**

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления.



Наименование лаборатории масел и битумов  
 Лаборатория химического анализа

Дата выдачи паспорта

*Ирина Смирнова*

20 апреля 2020 г.

О.Ю. Лукашова  
 И.А. Смирнова

О.А. Романова